

TUOTESELOSTE

Antiikkiöljymaalien valmistus on lopetettu heikon kysynnän vuoksi.

TYYPPI	Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista valmistettu hieman läpikuultava öljymaali <u>sisäkäyttöön</u>. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.
MAALAUS RYL 2001	(58) 91.2
VÄRISÄVYT	10 värikartan mukaista perinteistä sävyä.
KIILTOASTE	Puolihimmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Uudet ja vanhat sisätilojen puiset kalusteet, paneelipinnat, listat yms., joissa halutaan hieman kuultava öljymaalipinta.
RIITTOISUUS	Höylätty pinta n. 12 m ² /litra.
OHENNE	UULA-yleisohenne.
LEVITYSTAPA	Lakkasivellin tai maalausharja.
MAALAUS- OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Pölykuiva 5 - 8 h:n tunnin kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 vrk kuluttua. Huom! Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista
TIHEYS	N. 1,2 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää. Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Työvälineet puhdistetaan UULA-yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.
PAKKAUSKOKO	0,33 l, 1 l, 3 l ja 10 l
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

UULA-ANTIIKKIÖLJYMAALIN MAALAUSSOHJEITA

MAALAAMATON PINTA

Puhdistus: Puhdista pinta pölystä ja liasta. Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla. Tarvittaessa eristä oksakohdat oksalakalla.

Pohjamaalaus: UULA-antiikkiöljymaalilla. Ohennus tarvittaessa 10 - 15 % UULA-yleisohenteella. Välihionta ja pölynpoisto.

Valmiiksi maalaus: UULA-antiikkiöljymaalilla. Ohennus tarvittaessa 10 - 15 % UULA-yleisohenteella.

VANHA MAALIPINTA

Puhdistus: Irtonainen ja hilseilevä maali poistetaan teräsharjalla, kaapimella tai kuumailmapuhaltimella (Huom! Palovaara). Paras tulos saadaan poistamalla vanha maali kokonaan. Likainen maalattava pinta pestään Kiiruna- maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja annetaan kuivua kunnolla ennen maalausta.

Pohjamaalaus: Tarvittaessa UULA-sisäpohjamaalilla, esim. jos vanhaa maalia ei ole poistettu kokonaan tai pinta on epätasainen (katso UULA-sisäpohjamaalin maalausohje), muutoin UULA-antiikkiöljymaalilla. Ohennus tarvittaessa 10 - 15 % UULA-yleisohenteella. Välihionta ja pölynpoisto.

Valmiiksi maalaus: UULA-antiikkiöljymaalilla 1 - 2 kertaa. Ohennus tarvittaessa UULA-yleisohenteella.

HUOMIOITAVAA

- Kulutuskestävyyttä voidaan parantaa sivelemällä pintaan väritöntä UULA-öljykuultoa.
- Haluttaessa huoliteltu, peittävä lopputulos, pohjamaalaus tehdään UULA-sisäpohjamaalilla maalausohjeen mukaan, sekä maalaus UULA-antiikkiöljymaalilla 2 - 3 kertaa. Ohennus tarvittaessa 10 - 15 % UULA-yleisohenteella.
- Maalia on sekoitettava huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.
10/2004