

UULA-PUULATTIAMAALI

A14

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Luonnonhartseista ja pellavaöljyalkydistä valmistettu lattiamaaali. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.
MAALAUS RYL 2001	(58) 40.3
VÄRISÄVYT	Uula-värikartan mukaiset sävyt. Tehdastilauksena myös muita värisävyjä. Uula-Puulattiamaaali sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula-sävytahnoina tarkkuusvaa'alla punniten.
KIILTOASTE	Puolihimmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Eryityisesti puu- ja puukuitulevylattiat sisätiloissa. Soveltuu myös erilaisille kiviainespinnoille kuivissa sisätiloissa.
RIITTOISUUS	10 - 12 m ² /l.
OHENNE	Uula-yleisohenne.
LEVITYSTAPA	Sivellin, mohairtela tai lakkauslasta.
MAALAUS- OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Pölykuiva n. 6 h:n kuluttua. Päällemaalattavissa noin vuorokauden kuluttua. Kovettuminen jatkuu vielä n. kuukauden ajan. Huom. Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.
TIHEYS	N. 1,08 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää. Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskiin heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Työvälineet puhdistetaan Uula-yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.
PAKKAUSKOKO	0,9, 2,7 ja 9 litraa plus sävy.
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

UULA PUULATTIAMAALI MAALAUSSOHJEITA

ESIKÄSITTELY

Maalaamaton puupinta: Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Poista oksakohdista irtoava pihka ja eristä ne oksalakalla.

Aikaisemmin maalatut tai lakatut pinnat: Pese pinnat Kiiruna-maalinpesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua kunnolla. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot, halkeamat, naulankannat yms.

POHJAMAALAUUS

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna uusien puulattioiden pohjamaalauksessa n. 20 % ja ennen maalattujen tai lakattujen lattioiden pohjamaalauksessa 10 % Uula-yleisohenteella.

VALMIIKSIMAALAUUS

Maalaa 1 - 2 kertaa Uula-puulattiamaalilla ja ohenna tarvittaessa Uula-yleisohenteella. Levitä maali siveltimellä, telalla tai lakkauslastalla.

HUOMIOITAVAA

Maalattava ohuesti. Liian runsas maalikerros saattaa kuivuessaan rypistyä. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräilyasteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 04/2008