

UULA-SINKKIVALKOISPOHJAMAALI A2

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Perinteinen keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja sinkkivalkoispigmentistä valmistettu puupintojen öljypohjamaali ulkokäyttöön.
MAALAUS RYL 2001	(58) 14.2
VÄRISÄVYTT	Kuultava valkoinen.
KIILTOASTE	Himmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Maalaamattomat puuainespinnat ulkona esim. ulkoseinät.
RIITTOISUUS	Höyläpinta 10 - 15 m ² /l, sahapinta 8 - 10 m ² /l.
OHENNE	Tarvittaessa Uula-Öljymaalin ohenne 1166.
LEVITYSTAPA	Maalausharja tai sivellin.
MAALAUS-OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Kosketuskuiva noin 8 h:n kuluttua. Päällemaalattavissa n. 1 vrk:n kuluttua.
TIHEYS	N. 1,2 kg/litra.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Uula-Yleisohenteella tai lakkabensiinillä, lopuksi saippualla ja vedellä.
PAKKAUSKOKO	0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
VARASTOINTI	Kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Pigmentti laskeutuu varastoitaessa, joten maali on sekoitettava hyvin aina ennen käyttöä. Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

UULA-SINKKIVALKOISPOHJAMAALIN MAALAUSSOHJEITA

MAALAAMATON PUUPINTA

Esikäsittely: Poista maalattavilta pinnoilta pöly. Pese likainen pinta Kiiruna-maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella. Hio uusi höyläpinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi ennen pohjamaalausta tai suojaa se heti Uula- Homeenestoaineella ja anna pinnan vanhentua 1 – 3 vuotta.

Pohjamaalaus: Uula-Sinkkivalkoispohjamaalilla. Annetaan kuivua n.1 vrk.

Päällemaalaus: Uula-Pellavaöljymaalilla maalausohjeen A1 mukaan.

HUOLTOMAALAUUS

Esikäsittely alkydi- tai öljymaalipinnalle: Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali teräsharjalla ja kaapimella.

Esikäsittely lateksi- tai muulle muovisideaineiselle maalipinnalle: Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali mahdollisimman hyvin teräsharjalla ja kaapimella. Pese homehtunut pinta homepesuaineella, anna kuivua.

Pohjamaalaus: Paikkapohjamaalaa ohentamattomalla Uula-Sinkkivalkoispohjamaalilla.

Päällemaalaus: Uula-Pellavaöljymaalilla maalausohjeen A1 mukaan.

HUOMIOITAVAA

- Oikein maalattu sinkkivalkoispohjamaalipinta on läpikuultava ja ohut.
- Sinkkivalkoisen päälle maalattaessa tartunta on parhaimmillaan muutaman viikon ajan. Kuukausia päällemaalaamattomana ollut sinkkivalkoispinta on karhennettava ennen maalausta.
- Maalatessasi irtolautoina vaakasuorassa, voit halutessasi ohentaa Uula-Öljymaalin ohenne 1166:lla.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 2/2007