

## TUOTESELOSTE

<b>TYYPPI</b>	<b>Perinteisesti keittämällä valmistettu aito vanhanajan punamultamaali eli keittomaali. Sideaineena on jauholiisteri, lisänä keitettyä pellavaöljyä (vernissaa). Väriaineina ovat aidot perinteiset pigmentit. Ympäristöystävällinen, helpposivelteinen, kerralla peittävä ulkomaali. Muodostaa hengittävän ja kosteutta läpäisevän kalvon.</b>
<b>MAALAUS RYL 2001</b>	<b>(58) 91.4</b>
<b>VÄRISÄVYT</b>	Italianpunainen, Falunpunainen, Punaokra, Ruskea umbra, Vihreä umbra ja Keltamulta. Lisäksi kaksi vaaleampaa keltaista sävyä. Katso Uula-keittomaalivärikartta.
<b>KIILTOASTE</b>	Matta.
<b>KÄYTTÖKOHTEET</b>	Soveltuu maalaamattomille, Uula-Homeenestoaineella käsitellyille tai aikaisemmin aidolla keittomaalilla maalatuille sahatuille hirsi- ja lautapinnoille. Höylätyt hirsi- ja lautapinnat voidaan maalata vasta niiden haristuttua vähintään 2 vuotta. <b>Ei sovellu pinnoille, jotka on aikaisemmin käsitelty muita sideaineita sisältävillä pohjusteilla, kyllästeillä tai maaleilla.</b>
<b>RIITTOISUUS</b>	3 - 5 m <sup>2</sup> /l.
<b>OHENNE</b>	Kertamaalauksessa keittomaalia ei normaalisti ohenneta. Jos maali tuntuu liian paksulta, voi maalia ohentaa Uula-Homeenestoaineella tai puhtaalla vedellä max. 10%. Pohja- ja ruiskumaalaus, ohjeet takasivulla/alempana.
<b>LEVITYSTAPA</b>	Sivellin tai maalausharja.
<b>MAALAUS- OLOSUHTEET</b>	Paras maalaussää on pilvipoutainen. Ilman suhteellinen kosteus alle 95 % ja lämpötila plussan puolella. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa tai vesisateessa.
<b>KUIVUMISAIKA</b> +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Kosketuskuiva n. 1 - 2 h:n kuluttua.
<b>TIHEYS</b>	N. 1,2 kg/l.
<b>PALOLUOKITUS</b>	Ei syttyvää.
<b>TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS</b>	Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.
<b>PAKKAUSKOKO</b>	3 L, 10 L, 20 L ja (100 /120 L).
<b>VARASTOINTI</b>	Ei saa jäätyä. Varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa (yli +2°C). Avaamaton astia säilyy 1 - 2 vuotta. Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallin kierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

# UULA-KEITTOMAALIN MAALAUSSOHJEITA

## MAALAAMATON SAHAPINTA

**Esikäsitteily:** Harjaa pois irtoava pöly. Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan ja anna kuivua muutaman päivän. Pohjusta maalattava pinta Uula-Homeenestoaineella, anna kuivua vähintään vuorokausi.

**Valmiiksi maalaus:** Maalaa yhteen kertaan runsaalla maalilla. Jos haluat pohjamaalata laudat irrallaan, käytä silloin Uula-Homeenestoaineella ohennettua keittomaalia. Ohennus 1:1. Tällöin erillistä homeenestoainekäsittelyä ei tarvita.

## MAALAAMATON HÖYLÄPINTA

**Esikäsitteily:** Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Pohjusta maalattava pinta Uula-Homeenestoaineella tai homeenestoaineen ja keittomaalin seoksella 1:1. Anna tämän jälkeen pintojen haristua vähintään 2 vuotta.

**Valmiiksi maalaus:** Maalaamaton sahapinta ohjeen mukaisesti esikäsitteilyineen.

## HUOLTOMAALAUUS

**Esikäsitteily:** Poista irtonainen vanha väri aikaisemmin keittomaalilla maalatuilta pinnoilta. (Jos vaihdat värisävyä, poista kaikki vanha keittomaali huolellisesti esim. vesipainepesulla ja anna kuivua hyvin ennen maalausta.) Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan ja anna kuivua muutaman päivän. Pohjusta maalattava pinta Uula-Homeenestoaineella, anna kuivua vähintään vuorokausi.

**Valmiiksi maalaus:** Maalaa yhteen kertaan runsaalla maalilla.

## RUIKUMAALAUUS

Esikäsitteilyt maalattavan alustan mukaan. Ohenna keittomaalia noin 30 % Uula-Homeenestoaineella. Emme suosittele mäntäpumpun käyttöä maaväripigmenttien sisältämien karkeiden ainesosien kuluttavan vaikutuksen vuoksi. Ruiskun suutinkoko vähintään 0,4 mm. Maalaus kertaalleen.

## HUOMIOITAVAA/MAALAUSSVINKKEJÄ

- Mikäli yksi maalauskerta ei ole ollut jostain syystä riittävän peittävä, maalaa toiseen kertaan 1:1 ohennetulla keittomaalilla. (Mikäli maalaat kaksi paksua ohentamatonta maalikerrosta, saattaa maalipinta kuoriutua.)
- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta.
- Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa tai vesisateessa.
- Hellekesänä maalattava alusta saattaa olla liiankin kuiva; voit kostuttaa seinän edellisenä iltana vedellä.
- Älä käytä sileäkantaisia nautoja, esim. sähkösinkittyjä, lautojen kiinnitykseen, koska maali ei pysy niissä.
- Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 2/2007

