

UULA-HIMMEÄ SISÄÖLJYMAALI A7

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Perinteinen keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) valmistettu himmeä sisämaali (Munamatta). Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.
MAALAUUS RYL 2001	(58) 45.4
VÄRISÄVYT	UULA-värikartan sävyt, tilauksesta myös erikoissävyjä.
KIILTOASTE	Himmeä (munamatta).
KÄYTTÖKOHTEET	Maalaamattomat tai aiemmin maalatut erilaiset puu- ja kiviainespinnat, esim. katot ja seinät. Suositettu maali mm. kirkkojen sisäseinissä ja kattopinnoissa. Ei suositella oviin, ovenkarmeihin eikä ikkunapuitteisiin. Ei myöskään lattioihin.
RIITTOISUUS	6 - 8 m ² /litra.
OHENNE	UULA-yleisohenne.
LEVITYSTAPA	Maalaustela tai sivellin.
MAALAUUS- OLOSUHTEET	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Pölykuiva n. 8 h:n kuluttua. Maalattavissa päälle n. 2 vrk:n kuluttua. Huom! Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.
TIHEYS	N. 1,6 kg/litra.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvä. Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. Polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Työvälineet puhdistetaan UULA-yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.
PAKKAUSKOKO	0,9, 2,7 ja 9 litraa plus sävy.
VARASTOINTI	Kuivassa viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Huom! Laskeutuu varastoitaessa, joten sekoitetaan hyvin aina ennen käyttöä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

UULA HIMMEÄN SISÄÖLJYMAALIN MAALAUSSOHJEITA

MAALAAMATON PINTA

Esikäsittely: Likainen maalattava pinta pestään KIIRUNA-maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja annetaan kuivua kunnolla ennen maalausta. Eristä oksakohdat oksalakalla.

Maalaus: Maalaa runsaalla UULA-himmeällä sisäöljymaalilla 1 – 2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi. Jos maalaat erityisen huokoisia pintoja, ohenna maalia ensimmäisellä maalauskerralla keitetyllä pellavaöljyllä n. 30 %.

VANHA MAALIPINTA

Esikäsittely: Poista irtonainen ja hilseilevä maali teräsharjalla tai kaapimella. Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla. Pese likainen pinta KIIRUNA-maalinpesuaineella ja anna kuivua kunnolla.

Maalaus: Maalaa runsaalla UULA-himmeällä sisäöljymaalilla 1 – 2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi.

HUOMIOITAVAA

Maali on sekoitettava huolellisesti aina ennen maalausta.

Huom! Huono sekoittaminen ja väärän ohenteen käyttö voivat aiheuttaa kiiltoasteen kirjavuutta. Varaa riittävä maalierä yhtenäistä pintaa varten mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tyhjät ja kuivat pakkaukset voi toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava kunnalliseen ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 10/2004