

# UULA-VENELAKKA

B1

## TUOTESELOSTE

<b>TYYPPI</b>	Perinteinen keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista valmistettu lakka (öljylakka). Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.
<b>MAALAUS RYL 2001</b>	(58) 74
<b>VÄRISÄVYT</b>	Kirkas, hieman kellertävä. Mahdollista sävyttää pellavaöljymaalin perusväreillä (maalin osuus n. 10 %).
<b>KIILTOASTE</b>	Kiiltävä.
<b>KÄYTTÖKOHTEET</b>	Uudet ja vanhat puupinnat ulkona, esim. veneet, puutarhakalusteet sekä muut kohteet ulkotiloissa. Erittäin hyvä myös sisälakkaukseen, esim. ovet, puulattiat, ikkunapuitteet.
<b>RIITTOISUUS</b>	12 - 20 m <sup>2</sup> /l.
<b>OHENNE</b>	Uula-yleisohenne.
<b>LEVITYSTAPA</b>	Lakkasivellin tai lakkauslasta.
<b>KÄSITTELY- OLOSUHTEET</b>	Lakattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +15° C. Älä lakkaa suorassa auringonpaisteessa.
<b>KUIVUMISAIKA</b> +20°C, ilman suht. kost. < 50%	Pölykuiva noin 4 tunnissa. Päällelakattavissa aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Huom! Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.
<b>TIHEYS</b>	0,98 kg/l.
<b>PALOLUOKITUS</b>	Ei syttyvää. <b>Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.</b>
<b>TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS</b>	Uula-yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.
<b>PAKKAUSKOKO</b>	0,3 L, 1 L, 3 L ja 10 L
<b>VARASTOINTI</b>	Kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Pigmentti laskeutuu varastoitaessa, joten maali on sekoitettava hyvin aina ennen käyttöä. Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

# UULA-VENELAKAN LAKKAUSOHJEITA

## UUSI PUUPINTA SISÄTILOISSA

**Esikäsitteily:** Puhdista pinnat pölystä ja pihkasta. Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla. Pinnan hionta ennen lakkauksia on tarpeen kovemmalle rasitukselle joutuviissa kohteissa esim. lattiat.

**Pohjakäsittely:** Sivele pinta 1 - 2 kertaa ohuesti Uula-Venelakalla. Tee välihionta ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

**Pintakäsittely:** Tee pintalakkaukset Uula-Venelakalla 2 - 3 kertaa käyttötarkoituksen mukaan. Hio lakkauksien välillä ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

## AIEMMIN LAKATTU PUUPINTA SISÄTILOISSA

**Esikäsitteily:** Poista irtoava vanha lakka siklillä tai metallikaapimella. Hio pinta ja poista pöly. Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.

**Pohjakäsittely:** Sivele pinta 1 - 2 kertaa ohuesti Uula-Venelakalla. Tee välihionta ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

**Pintakäsittely:** Tee pintalakkaukset Uula-Venelakalla 2 - 3 kertaa ohuesti käyttötarkoituksen mukaan. Hio kevyesti lakkauksien välillä ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

## UUSI PUUPINTA ULKOTILOISSA

**Esikäsitteily:** Puhdista pinnat pölystä ja pihkasta. Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella ja homehtunut pinta homepesuaineella. Pinnan hionta ennen lakkauksia on tarpeen kovemmalle rasitukselle joutuviissa kohteissa. Pohjusta käsiteltävä pinta Uula-Homeenestoaineella kertaalleen ja anna kuivua kunnolla.

**Pohjakäsittely:** Pohjusta pinta 1 - 2 kertaa ohuesti Uula-Venelakalla. Tee välihionta ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

**Pintakäsittely:** Tee pintalakkaukset Uula-Venelakalla 2 - 3 kertaa ohuesti käyttötarkoituksen mukaan. Hio kevyesti lakkauksien välillä ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

## AIEMMIN LAKATTU PUUPINTA ULKOTILOISSA

**Esikäsitteily:** Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella ja homehtunut pinta homepesuaineella. Poista aiemmin lakatulta pinnalta irtoava vanha lakka siklillä tai metallikaapimella, hio ja poista pöly. Pohjusta käsiteltävä pinta Uula-Homeenestoaineella kertaalleen ja anna kuivua kunnolla.

**Pohjakäsittely:** Pohjusta puulle paljastunut pinta 1 - 2 kertaa Uula-Venelakalla. Tee välihionta ja poista pölyt. Ehjä vanha lakkapinta ei vaadi pohjustuslakkausta.

**Pintakäsittely:** Tee pintalakkaukset Uula-Venelakalla 2 - 3 kertaa käyttötarkoituksen mukaan. Hio lakkauksien välillä ja poista pölyt. Lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

## HUOMIOITAVAT ASIAT JA LAKKAUSVINKIT

**Liian runsas lakkakerros kuivuu erittäin hitaasti ja rypistyy.**

Lattioita lakattaessa on erittäin tärkeää levittää lakka ohuesti.

Lakattaessa viileässä (5 - 10°C), lakan lämmittäminen esim. vesihauteessa tekee siitä helpommin siveltävän. Liian paksuksi muuttunutta lakkaa voit ohentaa Uula-Yleisohenteella.

**Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi**

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä valmistajan puoleen ennen lakkauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaanamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 2/2007