

TUOTESELOSTE

TYYPPI	Perinteinen, läpikuultava, tervaa sisältävä puunsuoja-aine ulkokäyttöön. Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta), sekä aidosta tervasta. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Sisältää homeenestoainetta. Pinta ei jää nahkeaksi kuten pelkällä tervalla siveltäessä.
MAALAUUS RYL 2001	(58) 81.3
VÄRISÄVYT	Uula-värikartta 2006 kuultavat sävyt. Roslagin Mahonki sävytetään aidosta pigmenteistä valmistetuilla Uula-Sävytystahnoilla tarkkuusvaa'alla punniten. Läpikuultavissa tuotteissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri ja karkeusaste (höylä-/sahalauta jne.). Suosittelemme pienen värimallin tekoa ennen varsinaista käsittelyä.
KIILTOASTE	Puolihimmeä.
KÄYTTÖKOHTEET	Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt (myös vanhat painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuveneet ja laiturit.
RIITTOISUUS	Höyläpinta 8 - 10 m ² /litra, sahapinta 6 - 8 m ² /litra.
OHENNE	Uula-Yleisohenne ja Uula-Öljymaalin ohenne 1166.
LEVITYSTAPA	Sivellin tai maalausharja.
MAALAUUS- OLOSUHTEET	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.
KUIVUMISAIKA +20°C, ilman suht. kost. < 50%	<i>Pitkähkö kuivumisaika.</i> Saavuttaa lopullisen kuivuuden 3 - 4 viikon kuluessa (huomioitava lähinnä ulkokalusteissa sekä laiturei- yms. rakenteissa). Auringonvalossa pinta voi kuivua jopa vuorokaudessa. Kestää normaalin vesisateen muutaman tunnin kuluttua.
TIHEYS	N. 0,95 kg/l.
PALOLUOKITUS	Ei syttyvää. Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Uula-Yleisohenteella tai lakkabensiinillä, lopuksi saippualla ja vedellä.
PAKKAUSKOKO	0,9 L, 2,7 L ja 9 L.
VARASTOINTI	Kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Pigmentti laskeutuu varastoitaessa, joten maali on sekoitettava hyvin aina ennen käyttöä. Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

ROSLAGIN MAHONGIN KÄSITTELYOHJE

UUDET TAI KÄSITTELEMÄTTÖMÄT PUUPINNAT

Esikäsitteily: Puhdista pinta pölystä. Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella. Anna kuivua. Pohjusta maalattava pinta Uula-Homeenestoaineella ohjeiden mukaan ja anna kuivua kunnolla.

Pintakäsittely: Sivele Roslagin mahonki kahteen kertaan. Toinen käsittely joko heti ennen kuin ensimmäinen on kuivunut ("märkää märälle") tai 1-2 vuoden kuluttua, mutta siinä tapauksessa toimi huoltokäsittely ohjeen mukaan esikäsitteilyineen. Uusi höyläpinta on karhennettava ennen pintakäsittelyä tai annettava vanhentua vuoden. Käsittele pinnat kuitenkin uutena Uula-Homeenestoaineella.

HUOLTOKÄSITTELY

Roslagin mahongilla tai muilla tiivistä kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille

Esikäsitteily: Pese likainen pinta Kiiruna-Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella. Pohjusta Uula-Homeenestoaineella vähintään vuorokausi ennen pintakäsittelyä.

Pintakäsittely: Sivele Roslagin mahonki 1-2 kertaan. Toinen käsittely heti ennen kuin ensimmäinen on kuivunut ("märkää märälle"). Huoltokäsittely on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.

HUOMIOITAVAT ASIAT JA MAALAU SVINKIT

- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tervan värieröistä johtuen saattaa eri valmistuserissä olla pieniä sävyeroja.
- Pinta saavuttaa lopullisen värisävyn, kun terva on kokonaan imeytynyt. Märkinä sävy on huomattavasti tummempi.
- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalaustyön aikana.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin. Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- Maalaa myös puutavaran poikittaisleikkauspinnat huolellisesti.
- Huoltomaalauksessa voit sekoittaa sävytyspohjaa (RM 222) värillisen Roslagin mahongin sekaan 1:1, vähentämään värin peittävyttä.
- Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista huomattavasti.
- Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä tervan imeytymisen varmistamiseksi tai annettava vanhentua vuoden.

Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. 2/2007