

# UULA LINOLJEFÄRG

A1

## PRODUKTBESKRIVNING

<b>TYP</b>	<b>UULA linoljefärg är en äkta lösningsmedelsfri oljefärg tillverkad på traditionellt sätt av kokt linolja (fernissa) och färgpigment. Det oxiderande bindemedlet gör färghinnan genomtränglig för fukt och träet kan andas som det skall. Fukten avdunstar genom färgen, färgen flagar inte och träet murknar inte. Uula linoljefärg absorberar och fäster bra vilket baserar sig på dess egenartade långsamma torkning.</b>
<b>STRYKNING RYL 2001</b>	<b>(58) 45.2 för träytor utomhus samt (58) 45.4 för träytor inomhus.</b>
<b>NYANSER</b>	Nyanser enligt Uula färgkarta, på specialbeställning från fabriken även övriga nyanser. Uula linoljefärg tonas med Uula toninspastor tillverkade av äkta pigment.
<b>GLANSIGHET</b>	Halvglansig, med åren blir mattare.
<b>ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN</b>	Omålade ytor och ytor som tidigare målats med olika olje- eller alkydfärger eller färger med plastbindemedel utomhus och inomhus, t.ex. ytterväggar, dörrar, fönsterbågar, möbler. Utmärkt även på olika puts- och spackelytor. Därtill plåt, t.ex. fönsterplåt, stuprännor osv. Obs! Vi rekommenderar grundstrykning av plåtytor med rostskyddsfärg.
<b>ÅTGÅNG</b>	Hyvlade ytor 10 - 15 m <sup>2</sup> /l, sågade ytor 8 -12 m <sup>2</sup> /l med en strykning.
<b>FÖRTUNNING</b>	Utomhus Uula oljefärgsförtunning 1166, inomhus Uula universalförtunning.
<b>STRYKNING</b>	Rundpensel, borste eller pensel.
<b>YTTRE FÖRHÅLLANDEN</b>	Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.
<b>TORKTID +20°C, rel. luftfuktighet &lt; 50%</b>	Beröringstorr om 1 - 3 dygn beroende på förhållandena. Överstrykningsbar tidigast efter 4 dygn. Värme och ljus är nödvändiga för torkningen (minst +10°C).
<b>DENSITET</b>	Ca 1,6 kg/l.
<b>BRANDSKYDDSKLASS</b>	Ej antändlig. <b>Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.</b>
<b>RENGÖRING AV ARBETSREDSKAP</b>	Arbetsredskapen rengörs med Uula universalförtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.
<b>FÖRPACKNINGS- STORLEK</b>	0,9 l, 2,7 l och 9 l.
<b>FÖRVARING</b>	Torr och svalt. Fryser ej. Pigmentet sjunker vid lagring, varför färgen bör alltid omröras väl före användning.  Tomma och torra burkar kan föras till metallinsamlingen eller till en allmän soptipp. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

# UULA LINOLJEFÄRG, BRUKSANVISNING

## UTOMHUS

### NYA TRÄYTOR

**Förbehandling:** Ta bort damm från ytorna. Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt, mögel rengörs med mögeltvättmedel enligt tillverkarens anvisningar, låt ytorna torka ordentligt.

**Grundning:** Måla tunt med Uula zinkvit grundfärg och låt färgen torka 1 - 2 dygn eller behandla ytan med Uula antimögelmedel och låt torka minst 1 dygn.

**Mellanstrykning:** Om du har grundmålat med zinkvit grundfärg, förtunna Uula linoljefärg 20-30 % eller om du har behandlat ytan med Uula antimögelmedel, förtunna färgen max. 15 % med Uula oljefärgsförtunning 1166. Låt färgen torka ca 4 dygn.

**Färdigstrykning:** Försäkra dig om att mellanstrykningen har torkat ordentligt och ta bort damm och smuts från ytan. Stryk tunt med Uula linoljefärg, förtunna vid behov med Uula oljefärgsförtunning 1166 max. 10 % (t.ex. vid lägre temperatur).

**Nya hyvlade ytor** skall slipas sträva före grundningen för att färgen skall fastna bättre. Eller skydda nya hyvlade ytor genast med Uula antimögelmedel och låt åldras 1-3 år (vid behov behandla med antimögelmedel på nytt).

### GAMLA MÅLADE TRÄYTOR

**Förbehandling: gammal alkyd- eller annan oljefärgsyta:** Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt, mögel rengörs med mögeltvättmedel enligt tillverkarens anvisningar. Avlägsna lös och avflagnande färg med stålborste och sickel. Behandla med Uula antimögelmedel minst 1 dygn före målningen.

**Förbehandling: gammal yta målad med latex- eller annan färg med plastbindemedel:** Avlägsna lös och avflagnande färg så mycket som möjligt med stålborste och sickel. Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt, mögel rengörs med mögeltvättmedel enligt tillverkarens anvisningar. Behandla ytan med Uula antimögelmedel minst 1 dygn före målningen.

**Grundning:** Grundstryk utomhus **tunt** med oförtunnad Uula zinkvit grundfärg eller förtunnad Uula linoljefärg.

**Mellan- och färdigstrykning:** Se nya träytor.

### METALLYTOR

**Grundning:** Använd rostskyddsfärg som grundfärg enligt tillverkarens anvisningar.

**Mellan- och färdigstrykning:** Se nya träytor.

### MÅLNINGSTIPS OCH SAKER ATT OBSERVERA VID MÅLNING UTOMHUS

- Reservera i samma kärl hela mängd färg som behövs för en enhetlig yta för att undvika nyansskillnader.
- Blanda färgen alltid omsorgsfullt före strykningen.
- Stryk tunt, eftersom ett tjockt färgskikt skrynklar sig när färgen torkar. Penseln och borsten ska vara tillräckligt fasta. Också uppvärmningen av färgen hjälper att stryka ett tunt lager.
- Stryk också träets snittytor omsorgsfullt.

Om något är oklart, vänligen vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

# UULA LINOLJEFÄRG, BRUKSANVISNING

## INOMHUS

### NYA TRÄYTOR

**Förbehandling:** Ta bort damm från ytorna. Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt, och låt ytorna torka ordentligt. Isolera kvistar med kvistlack enligt tillverkarens anvisningar.

**Grundning:** Måla med Uula linoljefärg förtunnad 15 % med Uula universalförtunning. Men om ytan måste spacklas och slipas, använd Uula grundfärg för inomhusbruk (se bruksanvisningen för Uula grundfärg för inomhusbruk A4).

**Mellanstrykning:** Måla den väl torkade ytan med Uula linoljefärg förtunnad c. 15 %. Låt färgen torka ca 4 dygn.

**Färdigstrykning:** Försäkra dig om att mellanstrykningen har torkat ordentligt och ta bort damm och smuts från ytan. Stryk tunt med Uula linoljefärg, förtunna vid behov med Uula universalförtunning max. 10 % (t.ex. vid lägre temperatur).

Nya **hyvlade ytor** skall slipas före grundningen för att färgen skall fastna bättre.

### OMMÅLNING AV GAMLA MÅLADE TRÄYTOR

**Förbehandling:** Avlägsna lös och avflagnande färg. En hård blank yta skall slipas matt för att färgen skall fastna bättre, ta bort slipdamm. Smutsiga ytor rengörs med Kiiruna målartvätt, låt torka ordentligt.

**Grundning:** Måla med Uula linoljefärg förtunnad c. 15 % med Uula universalförtunning. Men om ytan måste spacklas och slipas, använd Uula grundfärg för inomhusbruk (se bruksanvisningen för Uula grundfärg för inomhusbruk A4).

**Mellan- och färdigstrykning:** Se nya träytor.

### NYA METALLYTOR

**Förbehandling:** Tvätta bort eventuell skyddsolja med Uula universalförtunning, slipa ytan matt med slippapper och tvätta med Kiiruna målartvätt.

**Grundning:** Normalt behövs grundfärgen inte. Måla enligt anvisningarna för nya träytor. Men om ytan är utsatt för rost, använd rostskyddsfärg som grundfärg enligt tillverkarens anvisningar.

**Mellan- och färdigstrykning:** Se nya träytor.

### MÅLNINGSTIPS OCH SAKER ATT OBSERVERA VID MÅLNING INOMHUS

- Reservera i samma kärl hela mängd färg som behövs för en enhetlig yta för att undvika nyansskillnader.
- Blanda färgen alltid omsorgsfullt före strykningen.
- Låt lamporna vara tända dygnet runt eftersom ljus påskyndar torkningen. Du kan också blanda 3-4 % Uula Xerotin (torrströlösning) i färgen.
- Stryk tunt, eftersom ett tjockt färgskikt skrynklar sig när färgen torkar. Penseln och borsten ska vara tillräckligt fasta. Också uppvärmningen av färgen hjälper att stryka ett tunt lager.
- Det är typiskt för oljefärg att den gulnar i mörker.

Om något är oklart, vänligen vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Informationen i produktbeskrivningen bygger på tester och praktiska erfarenheter. Alla värden är cirkavärden och beror bland annat på underlagets strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Vi ansvarar endast för att produkterna håller Uulatuote Oy:s höga kvalitet, men vi kan inte ansvara för hur och i vilka förhållanden produkterna används. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkterna i strid med bruksanvisningarna eller användningsändamålet. 2/2007