

## Tyyppi

Kaunis ja perinteinen puulattiamaaali lattioille, kalusteille ja muille kestävästä maalia tarvitseville sisäpinoille. Valmistettu luonnonhartseista ja pellavaöljyalkydistä. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

## Käyttökohteet

Uudet ja aikaisemmin maalatut tai lakatut puulattiat, puukuitulevyllattiat, jalkalistat sekä betonilattiat kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös kylmillään oleviin sisätiloihin.

## Tekniset tiedot

Kiiltoaste: Puolihimmeä.  
Tiheys n. 1,08 kg/l.  
VOC-päästöt alle 350 g/l.  
EU VOC -raja-arvo: (cat A/i) 500g/l (2010).  
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 655

## Tekniset tiedot

Kiiltoaste: Puolikiiltävä.  
Tiheys n. 1,12 kg/l.  
Sisältää VOC max. 300 g/l.  
EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).  
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 655

## Pohjat, sävytys & värisävyt

00 Valkoinen, B- ja C- sävytyspohjat. Käsivävytys Uula Sävytystahnoilla tai konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

## Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, mohairtela tai mohairlasta.  
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Pällemaalattavissa n. vuorokauden kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)  
Kovettuminen jatkuu vielä kuukauden ajan. Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.

## Riittoisuus

10–12 m<sup>2</sup>/l.

## Ohenne

Uula Yleisohenne.

## Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

## Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.



## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittele**

- Puhdista pinnat pölystä ja liasta.
- Poista irtoava vanha maali kaapimella ja hio koko pinta.
- Poista hiontapöly, kittaa kolot, halkeamat, naulankannat ym.
- Pese aikaisemmin käsitellyt pinnat Uula Maalinpesulla, huuhtelee hyvin ja anna kuivua kunnolla.

### **Pohjamaalaus**

- Maalaa uudet pinnat n. 20 %, aikaisemmin käsitellyt pinnat n. 10 % ohennetulla Puulattiamaalilla ohuesti ja anna kuivua.

### **Valmiiksimaalaus**

Puulattiamaalilla 1–2 kertaa. Ohenna tarvittaessa Uula Yleisohenteella.

### **Hoito-ohjeet**

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. - Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Öljymaaleille on tyypillistä, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä. Huomioi tämä värivalintoja tehdessä.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

