

Typ

Uula linoljefärg är en äkta linoljefärg tillverkad av traditionellt kokt linolja (fernissa) och färgpigment. Det oxiderande bindemedlet gör färghinnan genomtränglig för fukt och träet kan andas som det skall. Fukten avdunstar genom färgen, färgen flagar inte och träet murknar inte. Linoljefärg absorberar och fäster sig bra vilket baserar sig på dess långsamma torktid.

Användningsområden

Obehandlade träytor och träytor som tidigare behandlats med färger som innehåller olika olje-, alkyd- eller plastbindemedel utomhus, t.ex. ytterväggar, dörrar, fönsterkarmar och trämöbler.

Teknisk information

Halvglossig, som blir med åren mattare.

Densitet: Ca 1.6 kg/l. Innehåller endast en liten mängd lösningsmedel.

VOC-utsläpp under 80g/l. EU VOC gränsvärde: (cat A/d) 300 g/l (2010).

Nyanser

Vit och Nyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta. På specialbeställning från fabriken även övriga nyanser. Nyanseras med Uula nyanseringspastor tillverkade av äkta pigment.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel. Ytan bör vara torr, trädets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid

Beröringstorr efter 2–3 dygn. Överstrykning tidigast efter 4 dygn. (+20°C. och luftfuktigheten <80%) Värme och ljus är nödvändiga för torkningen (minst +10°C)

Åtgång

Hyvlad yta 10–15 m²/l och sågad yta 8–12 m²/l med en strykning.

Förtunningsmedel

Uula Oljefärgs förtunning 1166

Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med Uula universalförtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser inte.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Förbehandling

Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. Avlägsna lös och avflagnande färg med skrapa eller t.ex. genom att slipa. Skrapa gammal färg bort så väl som möjligt. Gamla, tjocka färgskikt kan avlägsnas med en effektiv Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/luddad träyta.

Grundmålning

Tidigare målade träytor: Fläckgrunda med Uula Utomhusgrundfärg och behandla andra delar av ytan med Uula Antimögelmedel.

Nya träytor: Grundmåla med Uula Utomhusgrundfärg.

Ny, industriellt grundmålad yta behöver inte grundmålas eller behandlas med Uula Antimögelmedel.

Metallytor: Grundmåla metallbitar med rostskyddsgrundfärg.

Omålade hyvlade ytor: Slipa nya hyvlade ytor sträva för att färgen skall fastna bättre eller behandla ytan med Uula Antimögelmedel och låt ytorna åldras 1-2 år före grundmålningen.

Mellanstrykning

Måla grundmålade utomhusytor med Linoljefärg förtunnad ca 10–15 %. Låt torka åtminstone 3 dygn.

Färdigstrykning

Stryk tunt med Linoljefärg. Förtunna vid behov max 10 %.

Målningstips och saker som ska observeras

*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.

*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.

*Kontrollera nyansen innan du påbörjar arbetet. Gör ett färgprov t.ex. på en brädstump

*Stryk tunt, eftersom ett tjockt färgskikt skrynklar sig när färgen torkar.

*Uppvärmning av färgen underlättar strykning av ett tunt lager.

*Penseln eller borsten ska vara tillräckligt fasta.

*Det är typiskt för oljefärg att den gulnar i mörker.

*Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn.

* För att få en så jämn yta som möjligt, måla ytor i panelens riktning oavbrutet fram till en naturlig övergång. Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.

*Om du använder högtrycksfärgspruta, efterstryk ytan med pensel för att färgen ska breda ut sig jämnt.

*Om målning av en ny träyta uppskjuts till nästa år, behandla ytan med Uula Antimögelmedel.

*Om det finns smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras.

*Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida www.uula.fi.

*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.