

Typ

Shellack är ett fukttåligt och snabbtorkande naturhartsack för inomhusbruk. Det tillverkas av förstklassig naturharts(shellack).

Användningsområden

För lackning av olika slags trätytor, t.ex. möbler, prydnadsföremål, lister osv. Shellack används traditionellt också som kvistack, samt för att isolera gamla fläckar före målning.

Teknisk information: Densitet ca 0,87 kg/l.

Brandskyddsklass: Ej antändlig.

Nyans: Mörk.

Applicering & appliceringsförhållanden

Pensel eller mohairkudde. Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +15°C.

Torktid

Beröringstorr efter ca 5 min. Överstrykning tidigast om en halv timme. (+20°C och luftfuktighet <80%)

Åtgång

Ca 10 m²/l.

Förpackningsstorlek

Flingor 1 l.

Rengöring av arbetsredskap

Med Sinol, till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt, på avstånd från antändliga källor.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Tillverkning av shellack med shellackflingor

*Fyll t.ex. i en glasburk med lock till hälften med shellackflingor.

*Häll över så mycket hushållssprit (Sinol) att flingorna täcks.

(Blandningsförhållandet är ungefärligt).

*Tillslut locket tätt och skaka om burken några gånger i timmen tills lacket lösts upp helt.

*Om det blir orenheter, skräp eller fällning på botten, sila lacket över i en annan burk.

*Tillsätt hushållssprit (Sinol) eller shellackflingor för önskad viskositet.

Anvisningar

Rengör ytan från damm och smuts. Slipa ytan med ett fint sandpapper eller stålull.

Avlägsna slipdamm. Stryk lacket med pensel eller mohairkudde, 2-5 skikt.

Slipa och avlägsna slipdammet mellan strykningarna. Förtunna med Sinol vid behov.

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du använder produkten