

## Typ

Snabbtorkande, luktfri och vattenspädbar terassolja för träytor utomhus. Som bindemedel används förnybara naturliga oljor. Skyddar mot fukt och smuts och har god inträngningsförmåga. Terassolja minskar sprickbildning av träytor samt sköter konditionen av träkonstruktioner på naturligt sätt.

## Användningsområden

Nya och gamla obehandlade träytor, t.ex. terrasser, bräd- och stockväggar, trädgårdsmöbler, trätrappor, fönsterbågar, träbåtar och bryggor samt tryckimpregnerade träytor och gamla träytor utomhus som tidigare behandlats med träskyddsmedel som inte bildar en hård yta.

## Teknisk information

Densitet: Ca 0,9 kg/l.

Inga VOC-utsläpp.

Ej antändlig.

## Nyanser

Färglös. Kan brytas till transparenta kulörer enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella transparenta färgkartor.

## Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel.

Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

## Torktid

Beröringstorr efter ca 1 timme. Ny behandling efter ca 4 timmar.

(+20°C och luftfuktigheten <80%)

## Åtgång

Sågade ytor ca 6 m<sup>2</sup>/liter, hyvlade ytor ca 10 m<sup>2</sup>/liter

## Förtunningsmedel

Vatten.

## Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

## Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

## Anvisningar

### Förbehandling

Rengör ytan från damm. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och avflagnande, gammalt träskyddsmedel med stålborste och skrapa. Grunda med Uula Antimögelmedel åtminstone 1 dygn före färdigstrykning.

### Färdigstrykning

Stryk 2 gånger med Uula Terassolja.

Låt det första skiktet torka innan det andra appliceras.

### Målningstips och saker som ska observeras

\*Blanda Terassoljan omsorgsfullt alltid före och under användning.

\*För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.

\*Innan den egentliga appliceringen rekommenderas att göra ett färgprov på likartad yta.

\*När det gäller transparent ytbehandling, spelar ytans strävhet, träart, tidigare färg och förhandlingar en stor roll för slutlig nyans.

\*Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn.

\*Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.

\* Tät eller ny, hyvlad yta saktar produktens absorption och slutliga torkning.

\*Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före strykningen så att oljan absorberas bättre. Alternativt låt åldras 1-2 år.

\*Om det samlas smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan på grund av nutida miljöpåverkningar, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras.

\*Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida [www.uula.fi](http://www.uula.fi).

\*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.