

Typ

Traditionell träolja för utomhusbruk. Tillverkad av kallpressad kokt linolja. Skyddar trä mot fukt och smuts samt minskar sprickbildning av träytor.

Användningsområden

För utomhusbruk på gamla och nya obehandlade träytor samt gamla träytor som tidigare impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, (också tryckimpregnerade träytor) t.ex. bräd- och stockväggar, trätrappor, fönsterkarmar, träbåtar, terrasser, trädgårdsmöbler och bryggor. Även lämplig för impregnering av träytor utomhus (nedsänkning och applicering med pensel.)

Teknisk information

Densitet: Ca 0,85 kg/l.
Innehåller VOC max. 700g/l.
EU VOC gränsvärde: (cat A/f) 700 g/l (2010).

Nyanser

Laserande nyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta.
Nyanseras med Uula Nyanseringspasta tillverkade av äkta pigment.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel, borste eller nedsänkning. Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid

Tunn applicering: beröringstorr efter ca 8 timmar. Ny behandling efter ca 1 dygn. Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre.(minst 3 dygn.) (+20°C och luftfuktigheten <80%)

Åtgång

Sågade ytor ca 6 m²/l, hyvlade ytor ca 10 m²/l.
Vid indränkning eller nedsänkning behövs en avsevärt större mängd olja än vid applicering med pensel (virkets porositet och tiden påverkar)

Förtunningsmedel

Uula oljefärgs förtunning 1166
Förpackningsstorlek
0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs Med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Förbehandling

Rengör ytan från damm. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och möjliga ytor med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och avflagnande, gammalt träskyddsmedel med stålborste och skrapa. Grunda med Uula Antimögelmedel åtminstone 1 dygn före färdigstrykning. Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före färdigstrykning. Alternativt låt åldras 1 år.

Färdigstrykning

Stryk 2 gånger med Uula Träolja. Låt det första skiktet torka innan det andra appliceras. Vid underhållsbehandling av förbehandlade ytor, använd samma nyans som tidigare eller litet mörkare nyans.

Impregnering med pensel

Stryk Uula Träolja 1–4 gånger med ca en timmes intervaller. Ytor som bör vara vädertåliga och i krävande omständigheter, skall ytor helst behandlas ytterligare 1 - 2 gånger tidigast efter 24timmar.

Nedsänkning

Måttkapat trä sänks ner i Uula Träolja. Låt träet absorbera oljan från några minuter till några timmar beroende på användningsändamålet. Låt överloppsoljan rinna av. Jämna möjliga avrinningar med pensel. Låt torka på galler eller ribbor.

Målningstips och saker som ska observeras

- *Blanda oljan omsorgsfullt alltid före och under användning.
- *För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.
- *Innan den egentliga appliceringen rekommenderas att göra ett färgprov på likartad yta.
- *När det gäller transparent ytbehandling, spelar ytans strävhet, trädart, tidigare färg och förhandlingar en stor roll för slutlig nyans.
- *Måla inte i direkt solljus, på solheta ytor eller i regn.
- * Torka bort den olja som inte sugit in i underlaget med en luddfri trasa före slutlig torkning.
- *Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.
- * En kompakt eller nyhyvlad yta förlänger produktens absorptionsförmåga och den slutliga torktiden.
- *Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före färdigstrykningen så att oljan absorberas bättre. Alternativt låt åldras 1–2 år.
- *Om det samlas smutsighet t.ex. smuts eller damm på ytan på grund av nutida miljöpåverkningar, bör tvätt- och rengöringsbehov av utomhusytor observeras.
- *Exaktare underhåll-, och tvättningsanvisningar finns på vår webbsida www.uula.fi.
- *Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.