

## Tyyppi

Perinteinen puuöljy ulkokäyttöön. Valmistettu kylmäpuristetusta keitetystä pellavaöljystä. Suojaa puuta kosteudelta ja liialta sekä vähentää puupinnan halkeilua.

## Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla käsitellyt (myös painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuportaat, ikkunapuitteet, puuveneet, terassit, puutarhakalusteet ja laiturit. Soveltuu myös puupinnan sively- ja upotuskyllästämiseen ulkona.

## Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Sisältää VOC max. 700 g/l. EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 491

## Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön.

Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt.

## Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalausharja tai upotus.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,

ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## Kuivumisaika

Ohut sively: kosketuskuiva n. 8 h:n kuluttua, uusintakäsittely noin yhden vuorokauden kuluttua. Imeyttämällä tai upottamalla käsitelty pinta kestää kuivua huomattavasti kauemmin (vähintään 3 vrk). (+20°C, ilman suht. kosteus <80 %)

## Riittoisuus

Sahapinta n. 6 m<sup>2</sup>/l, höyläpinta n. 10 m<sup>2</sup>/l.

Imeyttämällä tai upottamalla käsiteltäessä menekki on huomattavasti suurempi kuin siveltimellä levitettäessä (puutavaran huokoisuus ja aika ratkaisevat).

## Ohenne

Uula Öljymaalain Ohenne

## Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## Työvälineiden puhdistus

Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

## Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*



## Käyttöohje

### Esikäsitteleminen

- Puhdistusta pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen / huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella.
- Jos kyseessä on uusi hyvin sileä höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi.
- Käsittele pinta Uula Homesuojalla.

### Pintakäsittely

- Sivele puuöljy kahteen kertaan.
- Anna edellisen käsittelyn kuivua ennen toista käsittelyä.
- Huoltokäsittely aikaisemmin käsitellyille pinnoille on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.

### Puutavaran sivelykkyllästäminen

- Sivele Uula Puuöljyä 1–4 kertaan n. tunnin välein. Vaativissa ja säälle alttiissa kohteissa suositellaan 1–2 lisäkäsittelyä aikaisintaan vuorokauden kuluttua.

### Upotuskäsittely

- Upota määrämittoihin katkottu puutavara Uula Puuöljyyn.
- Anna imeytyä muutamasta minuutista muutamaan tuntiin käyttötarkoituksen mukaan.
- Valuta ylimääräinen öljy pois ja tasoita vielä siveltimeillä mahdolliset valumat.
- Jätä kuivumaan ritilän tai rimojen päälle.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä sävytettyä puuöljyä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen käsittelyn aloittamista.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja käsittelykerrat vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Älä tee käsittelyä vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamalle pinnalle.
- Jos pintaan jää imeytymätöntä öljyä, pyyhi pinta nukkaamattomalla rievulla ennen lopullista kuivumista.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti
- Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista
- Uusi höyläpinta on syytä karhentaa ennen pintakäsittelyä imeytymisen varmistamiseksi tai annettava vanhentua 1–2 vuotta.
- Jos käsitellylle pinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.uula.fi](http://www.uula.fi).
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

