

Tyyppi

Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja valopetroolista valmistettu ulkomaali. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi runsas maalauskerro antaa tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen, keitetyn pellavaöljyn, ansiosta maalikalvo hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan maalin läpi, maali ei kuoriudu irti eikä puu sen alla lahoa.

Käyttökohteet

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut sekä erilaiset teollisesti pohjamaalatut puupinnat. Soveltuu myös erilaisten rappaus- ja tasoitepintojen maalaukseen.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolihimmeä.

Tiheys 1,5–1,8 kg/l värisävystä riippuen.

VOC-päästöt alle 150 g/l. EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 473

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-pohja, 00 Valkoinen. C-sävytyspohja.

Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1–3 vrk:n kuluttua. Pällemaalattavissa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %). Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

Riittoisuus

Sahalauta n. 5 m²/l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7 m²/l.

Ohenne

Uula Öljymaalien Ohenne. (max. 10% kertamaalauksessa)

Kahteen kertaan maalattaessa (esim. ensimmäinen kerta irtolautoina) ohennus 20-40 % ensimmäisellä kerralla. Suosittelemme kahteen kertaan maalausta, jos kohde on altis erityisen koville ilmastorasituksille. Vanhan, poistetun keittomaalipinnan päälle maalattaessa ohennus 15-20 % kertamaalauksessa.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.



Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävittä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Maalausohjeet

Esikäsittely

- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla, homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms.
- Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.
- Käsittele pinta Uula Homesuojalla.

Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi. Sopiva hiomapaperin karheusaste on yleensä 40-60.

Pohjamaalaus

- *Aikaisemmin maalatut puupinnat:* Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat Uula Pohjamaalilla
- *Maalaamattomat puupinnat:* Pohjamaalaa Uula Pohjamaalilla.
- *Metallipinnat:* Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla. Uutta, teollisesti pohjamaalattua puupintaa ei tarvitse pohjamaalata

Valmiiksimaalaus

Maalaa Uula Petrooliöljymaalilla kertaalleen. Kertamaalaus edellyttää maalausta runsaalla maalilla. Maalattavasta pinnasta tulee tasaisen kaunis, kun maalaat huolellisesti ilman jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista. Tee koemaalaus laudanpalalle tms.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti. Ruiskumaalattaessa maalia tulee ohentaa n. 10 % Uula Öljymaalin Ohenteella.
- Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva.
- Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY

