

Tyyppi

Perinteinen, tervaa ja keitettyä pellavaöljyä (vernissaa) sisältävä kuultava puunkäsittelyaine ulkokäyttöön. Jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja suojaa puupintaa säärasituksilta ja auringonvalolta.

Käyttökohteet

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla (myös vanhat painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuveneet ja laiturit.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolihimmeä.

Tiheys n. 0,95 kg/l.

VOC-päästöt alle 350 g/l.

EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 499

Pohjat, sävytys & värisävyt

Väritön.

Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla. Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt. Läpikuultavissa tuotteissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri ja karkeusaste.(höylä-/sahalauta jne). Saavuttaa lopullisen värisävyn, kun pinta on täysin kuivunut.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

Kuivumisaika

Varjoisilla pinnoilla jopa 3–4 viikkoa. Auringonvalossa pinta voi kuivua jopa vuorokaudessa. Kestää normaalin vesisateen muutaman tunnin kuluttua. Tiivis tai uusi höyläpinta voi hidastaa tuotteen imeytymistä ja kuivumista huomattavasti.

Riittoisuus

Höyläpinta 8–10 m²/l, sahapinta 6–8 m²/l.

Ohenne

Uula Roslagin Mahonkia ei tarvitse ohentaa.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Ei jäätyvää. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*



Maalausohjeet

Esikäsitteleminen

- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla.
- Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta tartunnan varmistamiseksi.
- Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella.
- Käsittele pinta Uula Homesuojalla.

Valmiiksi maalaus

- Sivele Roslagin Mahonki kahteen kertaan. Toinen käsittely joko heti, ennen kuin ensimmäinen on kuivunut ("märkää märälle") tai 1–2 vuoden kuluttua esikäsittelemiseen.

Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi. Sopiva hiomapaperin karheusaste on yleensä 40-60.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tervan värieroista johtuen saattaa eri valmistuserissä olla pieniä sävyeroja.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Huoltokäsittely on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.
- Huoltomaalauksissa voit sekoittaa sävytyspohjaa (RM 222) värillisen Roslagin Mahonkin sekaan 1:1 vähentämään värin peittävyttä.
- Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY

