

## **Tyyppi**

Perinteinen öljykuulto (lasuuri). Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Uula Öljykuulto jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja antaa kosteudelta ja lialta suojaavan pinnan kuivissa ja kosteissa tiloissa.

## **Käyttökohteet**

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyt puupinnat, esim. ovet, ikkunapuitteet, kalusteet ja lattiat. Soveltuu myös laseeraus-, ooteraus- ja koristevärin sideaineeksi. Myös pella-vaöljy- tai lakkamaalien päälle, jos kiiltoastetta halutaan himmentää.

## **Tekniset tiedot**

Tiheys n. 0,9 kg/l.

VOC-päästöt alle 400 g/l. EU VOC -raja-arvo: (cat A/e) 400g/l (2010).

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 731 ja 732

## **Värisävyt**

Väritön. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien kuultovärikarttojen sävyihin.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Lakkasivellin, tasoittaja tai maalausharja.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva 5–8 h:n kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

## **Riittoisuus**

Höylätty pinta 12–15 m<sup>2</sup>/litra, sahapinta 8–10 m<sup>2</sup>/litra.

## **Ohenne**

Uula Yleisohenne

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä, lopuksi vedellä ja saippualla.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.



## Käsittelyohjeet

### Esikäsittely

- Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja liasta.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen käsittelyä.
- Pese ulkopinnat Uula Homepesuaineella.

### Väritön käsittely

- Käsittele käsittelemätön pinta värittömällä Öljykuullolla 1–3 kertaa.
- Aikaisemmin kuultavaksi käsitelty pinta 2–3 kertaa.
- Käsittelyjen välissä välihionta ja pölynpoisto.

### Värillinen käsittely

- Käsittele pinta värillisellä Öljykuullolla 1–2 kertaa halutun peittokyvyn saavuttamiseksi.
- Värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan vanha väri.
- Kestävyyden lisäämiseksi voit sivellä pintaan värittömän Öljykuullon tai Uula Venelakan.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita Öljykuulto huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.
- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- Läpikuultavissa käsittelyaineissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri.
- Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- Huomioi öljykuullon oma väri käsiteltäessä valkoiseksi petsattuja tai kuulloitettuja pintoja.
- Soveltuu värittömänä myös vanhojen huonekalujen ja kalusteiden lakkapintojen ehostukseen. Väritön öljykuulto hierretään nukkaamattomalla kankaalla käsittelyä vaativaan pintaan ja annetaan kuivua 4–5 tuntia.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

